



HUILE-CIRE EXPRESS

L'Huile Cire au séchage rapide pour l'usage professionnel!



3332 incolore satinée

3362 incolore mate

3340 blanc



Description du produit :

Finition professionnelle au séchage très rapide et particulièrement dure qui combine de manière extraordinaire les avantages des huiles et des cires naturelles en un seul et même produit. L'Huile-Cire Express Osmo est résistante à la salissure et à l'abrasion, est hydrofuge et donne une surface agréable au toucher. Un aspect plus harmonieux et homogène est obtenu par l'utilisation de composants végétaux en comparaison à des systèmes de finitions traditionnelles. L'application facile – sans couche de fond ni ponçage entre deux couches – permet d'économiser du temps et de l'argent. Microporeuse, elle ne craquelle, ne s'écaille et ne cloque pas. Résistante aux taches de vin, bière, coca, café, thé, jus de fruits, lait et eau selon la norme industrielle DIN 68861-1A – pas de taches d'eau. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3).

Domaine d'application :

L'Huile Cire Express Osmo est idéale pour la protection de tous les sols en bois comme les parquets massifs, les planchers en bois, l'OSB et les sols en liège ainsi que pour les surfaces de meubles en bois. En combinaison avec le Durcisseur 6632, elle est également adaptée au traitement des bois durs riches en substances comme le méréanti, le wengé, le merbau, etc.

Composition :

À base d'huiles (huile de tournesol, huile de soja, huile de chardon) et de cires végétales naturelles, paraffine, siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans benzène). Valeur limite européenne pour ce produit (cat 1.i) : 500 g/l COV (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV. Documentation détaillée disponible sur demande.

Propriétés physiques :

Poids spécifique : 0,88-0,95 g/cm³
Viscosité : 20-25s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotrope
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : 30-35 °C selon DIN EN ISO 2719
Valeur pH : pas nécessaire

Durée de stockage :

5 ans et plus si entreposée dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

Préparation :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité du bois max. 18%). L'Huile Cire Express Osmo est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer. Nettoyer soigneusement les anciennes lasure microporeuses. Éliminer totalement les anciennes couches de vernis. Porter un masque de protection en cas de ponçage. Mastiquer les petits trous ou fissures avec la Pâte à Bois Osmo. Poncer minutieusement la surface du bois avec un gros grain au début et un ponçage final avec un grain de 120-150 pour le plancher et de 180-240 pour les meubles. Avant d'huiler la surface, nettoyer soigneusement à l'aide du balai et de l'aspirateur.

Le résultat est entre autres dépendant des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

Application :

Appliquer une couche fine au pinceau plat, à la brosse pour le sol ou au rouleau microfibre Osmo dans le



sens de la veinure du bois et bien étaler dans un délai de 10 minutes. Éviter l'excédent de produit. Laisser sécher env. 2-3 heures en assurant une bonne aération. Après séchage, appliquer la deuxième couche de manière tout aussi fine et rapide. Dans le cas d'une rénovation d'une surface huilée, l'application d'une seule couche sur la surface propre suffit.

Nettoyage des Outils :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans arôme).

Séchage :

Laisser sécher env. 2-3 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement :

Le rendement du produit pour une couche est de 24 m²/1 l. Il dépend énormément des caractéristiques de l'essence du bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

Conseil :

Également à utiliser en combinaison avec le durcisseur pour Huile-Cire Express 6632 pour accélérer le temps de séchage. Veillez à respecter les consignes d'emploi. Les huiles renforcent la teinte naturelle du bois (effet mouillé permanent). L'application d'une couche trop épaisse et un manque d'aération allongent le temps de séchage. En combinaison avec le durcisseur 6632 également adaptée au traitement incolore des bois durs riches en substances actives tels que le méranti, le wengé ou le merbau, etc. tout en effectuant un test au préalable. Pour les sols en liège nous vous recommandons de veiller à appliquer une couche particulièrement fine car le matériel est très absorbant. Le temps de séchage est généralement plus long sur le liège (min. 6-8 heures). Attention : à

l'intérieur des placards et des tiroirs appliquer seulement 1 couche fine au chiffon. Les surfaces traitées à l'Huile-Cire Express Osmo sont faciles à entretenir. Retirer les salissures quotidiennes simplement avec un aspirateur ou un balai. Utiliser le Savon Fluide Osmo mélangé à l'eau et nettoyer la surface à l'aide d'une serpillière légèrement humide (pas mouillée). Pour rafraîchir et nettoyer intensément utiliser la Cire de Nettoyage et d'entretien Osmo. Si un degré de brillance plus important est souhaité, appliquer après séchage une couche fine de Cire de Nettoyage et d'Entretien Osmo, puis polir après séchage.



Attention

Recyclage :

Les restes de produit et leurs récipients totalement vides doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 11*). Recycler uniquement les récipients vides.

Teintes :

3332 incolore satinée
3362 incolore mate
3340 Blanc

Conditionnement :

0,75 l ; 2,5 l ; 5,0 l ; 10 l ; 25 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 12/20